

اطلاعات خاکهای معادن الماس کویر				شرکت کاشی الماس کویر رفسنجان		
خنامان	پاریز	دولومیت	دره رنج	دره جوز	داوران	انواع خاکها
صورتی	قهوه ای	طوسی	طوسی . قرمز	سبز	طوسی	رنگ
خیلی زیاد	کم	زیاد	متوسط	متوسط	متوسط	سختی
فلدسپاتی	انورتیت، کوارتز، ایلیت، مونت، موریلونیت	کربنات کلسیم ، منیزیم	کوارتز، البیت مسکویت ، ایلیت	کوارتز، مسکویت ، ایلیت ، کلریت	کوارتز، البیت، مسکویت ، کلریت	مینرالوژی
2.3	8.5	4	3	5.5	مقاومت خام
7.6	20	15	12	16	مقاومت خشک
180	350	420	350	520	مقاومت پخت
0.9	608	4.5	3.2	4.4	شیرینکیچ
2.8	2.5	45	4.5	4.5	5	پرت حرارتی
14.7	6.5	بالا	8	12	8	جذب آب
1140	1140	1137	1137	1140	1137	دمای پخت
45	45	45	45	45	45	سیکل حرارتی
90	50	92	93	85	ضریب انبساط

خنامان	پاریز	دولومیت	دره رنج	دره جوز	داوران	آنالیز شیمیائی
66.27	58.94	1.39	65.06	60.72	70.52	Sio2
14.94	20.48	0.91	16.73	20.03	15.08	AL2o3
....	0.04	0.01	0.03	0.04	0.3	Bao
2.18	3.92	31.16	1.61	0.32	0.46	Cao
2.98	3.4	0.49	5.97	6.59	4.48	Fe2o3
5.7	1.05	0.07	2.99	3.74	2.75	K2o
0.42	1.4	19.75	1.5	1.31	1.36	Mgo
0.017	0.1	0.019	0.06	0.06	0.063	Mno
1.69	4.13	0.08	0.01	0.84	0.97	Na2o
1.08	0.21	0.031	0.05	0.011	0.012	So3
0.42	0.62	0.026	0.72	0.77	0.68	Tio2
4.1	3.68	45.96	5.11	5.38	3.28	Loi

داوران	داوران 30 کیلومتری شمال شرق رفسنجان
دره جوز	رفسنجان 35 کیلومتری شمال شرقی رفسنجان بعد از روستای دره جوز
دره رنج	رفسنجان 47 کیلومتری شمال شرقی رفسنجان بعد از روستای دره رنج
دولومیت زرند	80 کیلومتری شمال شرقی رفسنجان 10 کیلومتری زرند روستای ده ایرج-حسن اباد
پاریز	70 کیلومتری شهرستان سیرجان -5 کیلومتری جنوب روستای پاریز
ریگی خنامان	جاده کرمان- خنامان -5 کیلومتری جنوب چاروک- ارجاسب